

**UNIVERZITET U BEOGRADU**  
**Fakultet za fizičku hemiju**  
**Beograd**

**NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU  
FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU**

**Predmet: Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata  
Zorana Nedića, magistara fizičkohemijskih nauka**

Na sednici Nastavno-naučnog veća Fakulteta za fizičku hemiju, održanoj 12.05.2016. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije magistra fizičkohemijskih nauka Zorana Nedića, samostalnog saradnika Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, sa istraživačkim zvanjem - istraživač saradnik, pod naslovom: "**Dobijanje i karakterizacija fosforvolframovih bronzi dopiranih jonima litijuma, magnezijuma i europijuma**". Pošto smo pregledali doktorsku disertaciju podnosimo Nastavno-naučnom veću sledeći

**IZVEŠTAJ**

**1. Prikaz sadržaja disertacije**

Doktorska disertacija Zorana Nedića napisana je na 140 strana kucanog teksta i sadrži poglavlja: Uvod sa opštim delom (41 stranica), Eksperimentalni deo (3 strana), Rezultati i diskusija (49 strana), Zaključak (3 strane), Literatura 221 referenci (8 strana), Dodaci, Prilozi, Biografija i Izjave (dodatake propisane pravilima Univerziteta o podnošenju doktorskih teza na odobravanje).

Rad sadrži ukupno 32 slike i 12 tabele.

U delu Rezime, na srpskom i engleskom jeziku, predstavljena je problematika kojom se disertacija bavi i najvažniji zaključci.

U poglavlju Uvod sa opštim delom opisana je problematika koja je bila predmet istraživanja kao i cilj doktorske disertacije. Takođe je dat istorijski pregled ispitivanja heteropoli kiselina, njihova klasifikacija, struktura, opšte osobine heteropoli kiselina Keggin-ovog tipa. Zatim su navedene opšte metode dobijanja heteropoli kiselina. Opisana je i njihova primena u katalizi. U drugom delu dat je opis volframovih bronzi, sa različitim metodama sinteze. Prikazana je njihova podela na nekoliko grupa. Dat je i kratak opis primene volframovih bronzi. Dat je prikaz modela dizajniranja nanočestica koje se dobijaju ultrazvučnom sprej pirolizom. Prikazan je i matematički model koji se koristio za određivanje veličine kapi aerosola.

U poglavlju Eksperimentalni deo, dat je opis sinteze metoda ispitivanja.

U poglavlju Rezultati i diskusija dati su rezultati ispitivanja stabilnosti WPA, Li<sub>3</sub>WPA, MgHWPA i EuWPA od sobne temperature do 1000 °C. Praćeno stanje vode u 12-volframovoj kiselini i njenim solima sa litijumom, magnezijumom i europijumom. Dati su rezultati svih faznih transformacija navedenih jedinjenja, kao i dobijanje fosforvolframovih bronzi termičkim tretmanom. Takođe su dati rezultati dobijenih bronzi tehnikom sprej pirolize.

U poglavlju Zaključak su sumirani rezultati teze.

Poglavlje *Literatura* sadrži 221 referencu.

U poglavlju *Dodatak* date su tablice sa XRPD podacima.

objavljeni naučni radovi i saopštenja iz doktorske disertacije.

U poglavlju *Prilozi* dati su biografija sa najvažnijim podacima o autoru kao i spisak radova koji su publikovani u toku izrade doktorske disertacije.

U poglavlju *Izjave* su date potpisane izjave o autorstvu, korišćenju i istovetnosti štampane i elektronske verzije rada.

## 2. Opis rezultata teze

12-volframfosforna (WPA) je heteropoli kiselina (HPK) koje pripadaju velikoj klasi jedinjenja koja se nazivaju polioksometalati. U osnovi struktura ovih kiselina je Keggin-ov anjon čija se termička stabilnost razlikuje od drugih heteropoli kiselina i njihovih soli, a može se pratiti termijskom analizom, infracrvenom spektoskopijom, ramanskom spektroskopijom i XRPD analizom.

U temperaturskom intervalu od sobne temperature do  $1150^{\circ}\text{C}$ , 12-volframfosforna kiselina gubi vodu u nekoliko stupnjeva sve do temperature od  $602^{\circ}\text{C}$ , kada dolazi do rušenja Keggin-ovog anjona i formiranja fosforvolframove bronce. Daljim termičkim tretmanom brona prolazi kroz još tri polimorfne transformacije. Dobijena brona je stabilna i ne podleže nikakvim promenama. Praćene su sve fazne promene kalcinacija/dehidratacija, sa stanovišta strukture i stabilnosti.

Fosforvolframova brona je novi materijal koji je dobijen iz heteropoli kiseline termičkim tretmanom u procesu rekristalizacije čvrsto-čvrsto. Prvi put su u literaturi opisani polimorfizmi kod fosforvolframove bronze, a neki od njih su novi (ortorombični) i nemaju analogne polimorfizme u  $\text{WO}_3$  jedinjenjima.

Rezultati istraživanja u okviru ove teze pokazali su da se mogu dobiti nanočestice fosforvolframovih bronzi dopiranim litijumom, magnezijumom i europijumom, modelovanjem kapi aerosola.

Na osnovu rezultata termijskih analiza izabrane su temperature na kojima je vršena sprej piroliza uzoraka. Prva faza procesa sinteze obuhvata prioremu 20% vodenog rastvora 12-volframfosforne kiseline koja je poslužila kao prekursor za dobijanje odgovarajuće fosforvolframove bronze. U drugoj fazi procesa sinteze, dati rastvor je podvrgnut ultrazvučnom raspršivanju ultrazvučnim atomizerom Gapusol 9001, RBI, koji se sastoji od tri transducera koji rade na frekvenci od 2,5 MHz i njegovom očvršćavanju unutar reakcione komore, koju čini peć sa kvarcnom cevi koja se u našem eksperimentu nalazi na temperaturi od  $650^{\circ}\text{C}$ .

Aerosol nastao tokom ultrazvučne pobude rastvora nošen je strujom vazduha (gas nosač) brzinom protoka od  $0,66 \text{ dm}^3/\text{s}$  kroz reakcionu komoru u kojoj je dolazilo do očvršćavanja praha sve do posude za taloženje čestica. Na ovaj način dobijen je prah fosforvolframove bronze.

Iz eksperimentalnih vrednosti datih za prečnik čestica fosfatvolframove bronze i intenziteta pojavljivanja datih (diskretnih) vrednosti očigledno je da u osnovi raspodela vrednosti dominantno se kreće u uskom intervalu između 890 i 1220 nm (62%), dok su ostale vrednosti pomerene u većoj meri ka manjim veličinama prečnika čestica (22,7%) i tek oko 12% čestica ima prečnike iznad 1220 nm.

Teorijske vrednosti veličine subčestica, saglasno spektru raspodele prečnika kapljica aerosola, i njima odgovarajućih vrednosti za prečnike subkapi aerosola, pripadaju nizu vrednosti: 31 nm, 51 nm, 65 nm i 79 nm zavisno od veličine kapljice aerosola.

U procesu sinteze/nanošenja tankih filmova na površinu substrata (substrat je kvarcna pločica) samoasembliranjem monokliničkih fosforvolframovih bronzi, dobijeni su filmovi dobro definisane morfologije, koju čine čestice praha sa njihovim subelementima/subčesticama, koje se raspoređuju na veoma homogen način duž cele površine substrata.

Pokazano je, i u slučaju fosforvolframovih bronzi da je moguće dobiti strukture, čiji dizajn na nivou čestice i subčestice pokazuje dobru saglasnost, između teorijskih proračunatih vrednosti po datom modelu i dobijenih eksperimentalnih vrednosti.

Cilj IC spektroskopskih ispitivanja je praćenje promene traka karakterističnih za Keggin-ov anjon u procesu kalcinacije. Iz IC spektara evidentno je da trake karakteristične za Keggin-ov anjon, u spektru Li<sub>3</sub>-WPA soli, ostaju očuvane, posebno trake  $v_1$  i  $v_3$  koje su karakteristične za PO<sub>4</sub> grupu. Pomeranje ka nižim frekvencama je primećeno kod traka karakterističnih za WO<sub>6</sub> oktaedar, na oko 900 i 800 cm<sup>-1</sup>, koja može biti pripisana uticaju katjona koji je inkorporiran u kanalima i stabilizuje strukturu Keggin-ovih anjona sa katjonima. Glavni uticaj je očigledno kod traka na oko 994 cm<sup>-1</sup>  $v(W=O_d)$  i 982 cm<sup>-1</sup>  $v(W-O_d)$ , što se može objasniti činjenicom da se katjoni nalaze u blizini O<sub>d</sub> terminalnih kiseonikovih atoma.

Takođe su evidentne i promene u položaju karakterističnih traka vode. Voda se u heteropoli kiselinama nalazi kao „tečna voda” sa karakterističnim istežućim trakama  $v_1$  i  $v_3$  na oko 3400 cm<sup>-1</sup> i savijajuća  $v_2$  na 1640 cm<sup>-1</sup>, dok se samo mali broj hidratisanih protona H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> identificuje sa trakama na 3100 i 1706 cm<sup>-1</sup>.

Na osnovu iznetih podataka o infracrvenim i ramanskim spektarima 12-volframfosforne kiseline i njenih kristalohidrata, izvršena je analiza spektara Mg i Eu soli ove heteropoli kiseline. Definitivne promene u IC spektrima su očigledne posle rušenja Keggin-ovog anjona. Za date spekture urađena je asignacija traka u odnosu na PO<sub>4</sub> tetraedar i WO<sub>6</sub> oktaedre.

Sinteza i nanostrukturalni dizajn Me-PWB i Me-PWB/SiO<sub>2</sub> (Me=Li, Mg i Eu) nanokompozitnih čestica dobijen je opisanom metodom ultrazvučne sprej pirolize. Eksperimentalno dobijene vrednosti za srednju vrednost dijametra čestica bronzi su: Mg-PWB – 1,08 μm, Li-PWB – 0,96 μm, Eu-PWB – 1,32 μm. Za nanokompozite srednja vrednost dijametra čestica iznosi: Mg-PWB/SiO<sub>2</sub> – 1,11 μm, Li-PWB/SiO<sub>2</sub> – 1,12 μm i Eu-PWB/SiO<sub>2</sub> – 1,00 μm. Teorijski izračunate vrednosti za bronze i nanokompozite iznose: Mg-PWB – 1,37 μm, Li-PWB – 0,99 μm, Eu-PWB – 1,15 μm i Mg-PWB/SiO<sub>2</sub> – 1,27 μm, Li-PWB/SiO<sub>2</sub> – 0,87 μm i Eu-PWB/SiO<sub>2</sub> – 1,24 μm.

Metal dopirane fosforvolframove brone dobijene ultrazvučnom sprej pirolizom su precizno dizajnirane strukture (i substrukture) i imaju veliku specifičnu površinu, što je u skladu sa korišćenim modelom. Materijali sa ovako dizajniranom strukturu mogu da se primene u katalizi, u oblasti biologije i medicine, gde se traže tačno dizajnirani materijali kod ispitivanja visoko selektivnih sistema.

Provodljivosti je merena na uzorcima Li-PWB i nanokompozita dobijenih termalnim tretmanom u širokoj spektralnoj oblasti od 100 Hz do 40 MHz, na dvema temperaturama od 25 i 200 °C. Sa povećanjem frekvencije provodljivost se za oko dva reda veličine kod brone na temperaturi od 25°C i skoro pet redova veličine kod nanokompozita. Očigledno je da je različita provodljivost rezultat različite strukturne uređenosti sistema i različitog mehanizma provođenja. To znači da postoji nekoliko procesa koji se odigravaju u bronzi. Na sobnoj temperaturi, od 10<sup>2</sup> do najviše 5·10<sup>3</sup> Hz, specifična provodljivost iznosi ~7·10<sup>-4</sup> S/m, a daljim porastom frekvencije raste da bi na frekvenciji od 10<sup>7</sup> Hz dostigla vrednost od ~3·10<sup>-1</sup> S/m. Na temperaturi od 200 °C zavisnost specifične provodljivosti od frekvencije je manje izražena. Od 10<sup>2</sup>-10<sup>6</sup> Hz, specifična provodljivost je 0,2 S/m, dok na frekvenciji od 10<sup>7</sup> Hz iznosi 0,3 S/m. Specifična provodljivost nanokompozita približno linearno raste s frekvencijom od 10<sup>3</sup> do 10<sup>7</sup> Hz u log-log dijagramu. Vrednosti provodljivosti na 25°C i na

200°C skoro da se preklapaju, tako da se može reći da ne postoji temperaturska zavisnost specifične provodljivosti. Vrednosti provodljivosti su daleko manje neko kod Li-bronze.

### 3. Uporedna analiza rezultata teze sa rezultatima iz literature

Uprkos intenzivnim ispitivanjima stabilnosti heteropoly kiselina *Keggin*-ovog tipa, rezultati i zaključci u literaturi su često zbnujući i nesaglasni, iako su rezultati dobijeni pod sličnim eksperimentalnim uslovima.

U kojim temperaturskim intervalima i pri kojim relativnim vlažnostima su stabilni pojedini oblici 12-fosforvolframove kiseline ispitano je u ovom radu i poređeno sa dobijenim rezultatima [O.Nakamure, T.Kodame, J.Ogino, Y.Miake, Chem. Lett. (1979) 17]. Ovakve različite modifikacije kristalohidrata heteropoly kiselina morale bi se zapaziti pri termičkim promenama, koje se mogu pratiti metodama termijske analize (TGA i DTA). Međutim u literaturi, postoji dosta neslaganja o broju molekula vode prisutnih u pojedinim fazama kod ovih jedinjenja (29-31, 24-18, 14-13 i 6-5) kao što navode R.C.T.Slade [R. C. T. Slade, J. Barker, H. A. Pressmann, J. H. Strange, Solid State Ionics, 28-30 (1988) 594], R. Strandberg [R.Strandberg, Acta Chem. Scand., A29 (1975) 359], R.Allman [R. Strandberg, Acta Chem. Scand., A29 (1975) 359] i P.Rajapagal [P. Rajapagal, G. Aruldas, V. Ramakrishnan, Indian Journal of Pure & Applied Physics, 25 (1987) 501].

U procesu calcinacije/hidratacije, polazna heteropolikiselina  $H_3PW_{12}O_{40} \cdot 29H_2O$  pretrpi dve transformacije pre nego što se formira stabilna  $H_3PW_{12}O_{40} \cdot 6H_2O$  faza. XRPD uzorci za različite faze kristalohidrata sa 29, 21, 14 i 6 molekula vode 12-volframfosforne kiseline, i za njih izmerene i izračunate vrednosti indeksovanih međupljosnih rastojanja za  $H_3PW_{12}O_{40} \cdot 29H_2O$  (29-WPA) i  $H_3PW_{12}O_{40} \cdot 21H_2O$  (21-WPA) i za  $H_3PW_{12}O_{40} \cdot 14H_2O$  (14-WPA) i  $H_3PW_{12}O_{40} \cdot 6H_2O$  (6-WPA), odgovaraju parametrima jediničnih celija koje je dobio M.Fournie [M. Fournier, Ch. Feumi-Jantou, Ch. Rabia, G. Herve, S. Launay, J. Mater. Chem., 2 (1992) 971].

XRPD merenja su potvrdila, da uzorak 0-WPA odgrejan na 350 °C i uzorak D-WPA odgrejan na 500 °C u ambijentalnim uslovima potpuno se vraćaju u 6-WPA fazu, što ukazuje na reverzibilan proces ova dva uzorka. Ovo je u skladu sa termijskim merenjima [R. Allmann, H. D'Amour, Z. Kristall., 141 (1975) 161].

U procesu kalcinacije, očigledne su promene u karakterističnim spektralnim oblastima za različite protonske vrste. Ako se uporede IC i ramanski spektri 12-volframfosforne kiseline odgrejane na različitim temperaturama, uočavamo da dioksonijum i oksonijum jon postoje u dinamičkoj ravnoteži što je potvrđeno u radovima [N. R. Noe-Spirlet, G. N. Brown, W. R. Busing, H. A. Levy, Acta Cryst. A 31 (1975) 580 i H. D'Amour, R. Allmann, Z. Kristall., 143 (1976) 1].

Samo dizajniranje strukture na svim nivoima od osnovnog, saglasno našim eksperimentalnim i teorijskim modelnim istraživanjima daje rezultate koji pokazuju izuzetnu međusobnu saglasnost teorijskih očekivanja i eksperimentalnih rezultata [V. Jokanović, Dj. Janačković, A. M. Spasić, D. Uskoković, Nanostruct. Mater., 12 (1-4) (1999) 349, G. V. Jayanthi, S. C. Zhang, G. L. Messing, J. Aerosol Sci. Technol., 19 (1993) 478, S. Moon, H. J. Chung, S. I. Woo, C. S. Hwang, M. Y. Lee, S. B. Park, J. Aerosol Sci., 28 suppl. I (1999) 5525].

#### **4. Naučni radovi i saopštenja u kojima su publikovani rezultati iz doktorske disertacije**

#### **Rad u časopisu međunarodnog značaja**

- 1.U.B.Mioč, R.Ž.Dimitrijević, M.Davidović, Z.P.Nedić, M.M.Mitrović, Ph.Colomban  
Thermaly induced phase transformations of 12-tungstophosphoric acids 29-hydrate:  
synthesis and characterisation of PW<sub>8</sub>O<sub>26</sub>-type bronzes  
*J.Mater.Sci.*, 29(1994)3705
- 2.R.Ž.Dimitrijević, Ph.Colomban, U.B.Mioč, Z.Nedić, M.R.Todorović, N.Tjapkin,  
M.Davidović  
Synthesis, conductivity and structural characterization of phosphorous bronzes  
originating from Heteropoly acids. Relation with similar proton containing phases  
*Solid State Ionics*, 77(1995)250
- 3.U.B.Mioč, R.Ž.Dimitrijević, M.M.Mitrović, Z.P.Nedić  
Method for synthesis of metal-doped phosphorous tungsten bronzes starting from  
heteropoly acids precursor  
*J.Serb.Chem.Soc.*, 60(1995)959
- 4.M.Davidović, T.Čajkovski, D.Čajkovski, V.Likar-Smiljanić, R.Biljić, U.Mioč, Z.Nedić  
Dielectric investigation of magnesium salt of 12-tungstophosphoric acid hydrate  
*Solid State Ionics*, 125(1999)411
- 5.T.Čajkovski, M.P.Davidović, D.Čajkovski, V.D.Likar-Smiljanić, R.M.Biljić, U.B.Mioč,  
Z.P.Nedić  
Temperature dependence of dielectric relaxation in 12-tungstophosphoric acid  
hexahydrate at microwave frequencies  
*Trends in Advanced Materials and Processes*, 352(2000)251
- 6.U.B.Mioč, M.R.Todorović, S.M.Uskoković-Marković, Z.P.Nedić, N.S.Bošnjaković  
The spectroscopic investigation of 12-tungstophosphoric acid alkali salts  
*J.Serb.Chem.Soc.*, 65(2000)399
- 7.Z.P.Nedić, U.B.Mioč, M.Todorović, D.Arandelović, M.Odović  
Thermal and conductivity analysis of alkaline earth salts of 12-tungstophosphoric acid,  
*Materials Science Forum*, 453-454(2004)151
- 8.V.Jokanović, U.B.Mioč, Z.P.Nedić  
Nanostructured phosphorous tungsten bronzes from ultrasonic spray pyrolysis  
*Solid State Ionics*, 176(2005)2955
- 9.M.Davidović, T.Čajkovski, Ph.Colomban, U.B.Mioč, V.D.Likar-Smiljanić, D.Čalkovski,  
R.MBiljić, Z.P.Nedić  
The influence of monovalent and bivalent cations on the electrical properties of  
12-tungstophosphoric acid salts  
*Solid State Ionics*, 176(2005)2881
- 10.A.S.Kremenović, D.D.Poleti, N.E.Ghermani, Lj.C.Karanović, U.B.Mioč, Z.P.Nedić,  
A.Spasojić-de Bire  
Synthesis and crystal structure of hexaaquamagnesium hydrogen  
phosphododecatungstate [Mg(H<sub>2</sub>O)<sub>6</sub>[HPW<sub>12</sub>O<sub>40</sub>] center dot 4H<sub>2</sub>O  
*Crist.Res.Technol.*, 42(2007)98
- 11.V.R.Jokanović, B.Čolović, Z.P.Nedić  
Desing of Li phosphorous doped bronzes obtained by using spray pyrolysis  
*Journal of Physics:Conference series*, 100(2008)012010
- 12.V.R.Jokanović, Z.P.Nedić, B.Čolović  
Modelling and experimental investigation of thin films of Mg phosphorus-doped  
tungsten bronzes obtained by ultrasonic spray pyrolysis

Journal of Microscopy-Oxford, 232(2008)623

13.V.R.Jokanović, Z.P.Nedić

Nano-designing of Mg doped phosphate tungsten bronzes and SiO<sub>2</sub> composite obtained by ultrasonic spray pyrolysis method

Ultrason.Sonochem., 17(2010)228

14.U.B.Mioč, S.Stojadinović, Z.Nedić

Characterization of bronze surface layer formed by microarc oxidation process in 12-tungstophosphoric acid

Materials, 3(2010)110

15.S.Đ.Stojadinović, R.Vasilić, I.D.Belča, M.Petković, B.V.Kasalica, Z.P.Nedić, Lj.D.Zeković

Characterization of the plasma electrolytic oxidation of aluminium in sodium tungstate

Corros.Sci., 52(2010)3258

16.S.Đ.Stojadinović, R.Vasilić, M.Petković, Z.P.Nedić, B.V.Kasalica, I.D.Belča, Lj.D.Zeković

Luminescence properties of oxide films formed by anodization of aluminium in 12-tungstophosphoric acid

Electrochim.Acta., 55(2010)3857

17.M.Petković, S.Đ.Stojadinović, R.Vasilić, I.D.Belča, Z.P.Nedić, B.V.Kasalica, U.B.Mioč

Preparation of silicate tungsten bronzes on aluminium by plasma electrolytic oxidation process in 12-tungstophosphoric acid

Appl.Surf.Sci., 257(2011)9555

### **Poglavlje u knjizi, pregledni članak, u tematskom zborniku radova**

1.U.B.Mioč, R.Ž.Dimitrijević, M.Davidović, M.Todorović,Z.Nedić

Proton, protonске vrste i njihov uticaj na strukturu i mehanizam provodljivosti superjonskih protonskih provodnika iz grupe heteropoli jedinjenja, U monografiji "Profesoru Draganu Veselinoviću", izdavač

Društvo fizikohemičaraSrbije i Fakultet za fizičku hemiju, Beograd 2001.god., str.113

2.V.Jokanović, Z.Nedić, J.Dostanić

Designing of nanostructure of metal doped phosphate tungsten bronzes obtained by ultrasonic spray Pyrolysis (Chapter 7), Fast Proton-Ion Transport Compounds, Transworld Research Network, Kerala, India, 2010. god., str.145

3.J.C.Badot, Z. Nedic, U.B. Mioc, M. Slankamenac,M. Davidovic,

Physicochemical characterization of lithium doped phosphate tungsten bronzes as solid electrolytes (Chapter 8), Fast Proton-Ion Transport Compounds, Transworld Research Network, Kerala, India, 2010. god., str. 159

4.S.V.Mentus, N. Gavrilov, Z.Nedić, B.Nedić,U.B.Mioč,

Application of Li doped bronzes as anode materials in Li-ion batteries (Chapter 9), Fast Proton-Ion Transport Compounds, Transworld Research Network, Kerala, India, 2010. god., 179

## **5. Zaključak komisije**

Na osnovu izloženog može se zaključiti da rezultati kandidata predstavljaju originalan i značajan naučni doprinos ispitivanju svojstava heteropolikiselina i fosforvolframovih bronzi, kaom i njihovo dizajniranje i dobijanje nanočestica tehnikom sprej pirolize. Rezultati ovog rada omogućavaju bolje razumevanje procesa koji sevdešavaju u procesu kalcinacije/dehidratacije heteropoli jedinjenja, a time i njihovu efikasniju primenu, posebno u biohemiji i biomedicini kao i nauci o materijalima.

Delovi teze kandidata već su publikovani u obliku radova koji su objavljeni u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja, u istaknutim međunarodnim časopisima, u međunarodnom i u časopisu od nacionalnog značaja, poglavje u knjizi i pregledni članak u tematskom zborniku radova.

Na osnovu izloženog, Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu da rad Zorana Nedića pod naslovom "**Dobijanje i karakterizacija fosforvolframovih bronzi dopiranih jonima litijuma, magnezijuma i europijuma**", prihvati kao disertaciju za sticanje naučnog stepena doktora fizičkohemijских nauka i odobri njenu javnu odbranu.

U Beogradu, 14.06.2016.

Komisija:

---

Redovni profesor, dr Nikola Cvjetićanin  
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

---

Redovni član SANU i redovni profesor u penziji,  
Dr Slavko Mentus  
Univerzitet u Beogradu , Fakultet za fizičku hemiju

---

Docent, dr Ivana Stojković-Simatović  
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

---

Vanredni profesor, dr Stevan Stojadinović  
Univerzitet u Beogradu, Fizički fakultet